

ST ZT 03.

OBRZEŻA BETONOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKTU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
ORAZ PLACU STREET WORKOUT PRZY UL. SZPAKÓW W POZNANIU

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3
1.	Przedmiot STWiOR.....	3
2.	Zakres stosowania STWiOR.....	3
3.	Zakres robót objętych STWiOR	3
4.	Określenia podstawowe	3
II.	MATERIAŁY	3
5.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	3
6.	Obrzeża betonowe.....	3
III.	SPRZĘT	3
11.	Transport obrzeży betonowych	4
V.	WYKONANIE ROBÓT	4
12.	Ogólne zasady wykonania robót.....	4
13.	Wykonanie koryta	4
14.	Podkład betonowy i ława	4
15.	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych	4
VI.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....	4
16.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	4
17.	Badania przed przystąpieniem do robót	4
18.	Badania w czasie robót	5
VII.	OBMIAR ROBÓT	5
19.	Ogólne zasady obmiaru robót.....	5
20.	Jednostka obmiarowa	5
VIII.	ODBIÓR ROBÓT	5
21.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	5
IX.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

I. WSTĘP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem betonowego obrzeża do wykończenia placu siłowni Street workout.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podkładzie betonowym.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 tego rozdziału.

II. MATERIAŁY

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, można sprawdzić w STWiOR 00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt. II.

6. OBRZEŻA BETONOWE

Obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm, gat. I, waga: 58 kg/szt. wg obrzeże Ow – I/8/30/100 BN-80/6775-03/04

7. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

III. SPRZĘT

8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu można sprawdzić w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. III.

9. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA PRAC

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

IV. TRANSPORT

10. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IV.

11. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

V. WYKONANIE ROBÓT

12. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V.

13. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podkład betonowy i ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy z podkładem w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

14. PODKŁAD BETONOWY I ŁAWA

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa B15 o wym. 15 x 20 cm.

15. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

16. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VI.

17. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

18. BADANIA W CZASIE ROBÓT

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

- a) koryta pod podkład betonowy i ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podkładu i ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
 - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

VII. OBMIAR ROBÓT

19. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VII.

20. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VIII.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

21. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,
- wykonany podkład betonowy i ława.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

22. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IX.

23. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podkładu betonowego i ławy,

-
- ustawienie obrzeża,
 - wypełnienie spoin,
 - obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.